

# TECHNISCHES DATENBLATT

# FURNIERVERSTÄRKUNGSVLIES VC300+

Furnierverstärkungsvlies VC300+ ist ein hochwertiger Vliesstoff mit einseitiger Klebstoffvorbeschichtung, der in Heißpressen ohne Zugabe von weiterem Klebstoff auf Furnier verpresst wird. Aufgrund der hohen Festigkeit des Trägermaterials ist VC300+ besonders zur Kaschierung von großflächigen flexiblen Furnierblättern geeignet.

## Vliesstoffträger

Der Vliesstoffträger besteht überwiegend aus langfaseriger Zellulose. Zur Verbesserung der Reißfestigkeit und Flexibilität werden synthetische Fasern und Latexbinder beigemischt.

## Klebstoffvorbeschichtung

Die als wässriges System aufgetragene Klebstoffvorbeschichtung ermöglicht bei ausreichender Presstemperatur und Pressdruck eine äußerst hitze- und wasserbeständige Verklebung. Die geschlossene Leimoberfläche verhindert ein Durchdringen von Wasser und Lösungsmitteln.

## Verarbeitung

Die Verpressung erfordert keinen zusätzlichen Klebstoffauftrag. Aufgrund häufig vorkommender Dickentoleranzen bei Furnieren empfehlen wir die Verwendung einer Pressunterlage oder eine mehrlagige Verpressung der Furniere. Die nachfolgend genannten Pressbindungen basieren auf unseren eigenen Erfahrungen. Bitte beachten Sie, dass alle Holzarten und Pressen unterschiedliche Eigenschaften aufweisen und daher eigene Tests unbedingt erforderlich sind.

Presszeit mindestens	30 Sekunden (*)
Pressdruck mindestens	6 kg/cm <sup>2</sup> , idealerweise 10 kg/cm <sup>2</sup> oder mehr
Presstemperatur	120°C - 140°C (**)

(\*) Bei mehrlagigen Verpressungen sollte die Presszeit entsprechend der Anzahl der Furnierlagen erhöht werden.

(\*\*) Die Presstemperatur von 140°C ist Voraussetzung für die Aktivierung von Vernetzungsreaktionen im Klebstoff und die daraus resultierende erhöhte Hitze- und Wasserbeständigkeit der Verklebung.

## Anwendungsbereiche

Rückenverstärkung von flexiblen Furnierplatten, insbesondere zum Flexen und Schleifen  
Produktion von Formsperrholz  
Herstellung von furnierten Türen

## Produkteigenschaften

maximale Verstärkungswirkung bei hoher Flexibilität  
Steigerung der Produktivität durch niedrige Presszeiten  
gute Verklebbarkeit der Trägerrückseite  
verschiedene Farben und Breiten verfügbar

## Physikalische Eigenschaften

Gewicht	ca. 160g/m <sup>2</sup>
Dicke	ca. 300 µm
Zugfestigkeit längs	4.500 N/m
Zugfestigkeit quer	3.000 N/m

## Lagerung

Temperatur	kühle Lagerung, kurzfristig bis zu 50°C
Feuchtigkeit	trockene Lagerung, vor Wasser und Feuchtigkeit schützen
Lagerzeit	mindestens 6 Monate

## Lieferform

Verpackung	Rollen auf Paletten
Rollenlänge	250 lfm
Produktionsbreite	1.270 mm oder 1.550 mm
Innendurchmesser	76 mm

Die Angaben im Datenblatt und unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift beruhen auf unseren eigenen praktischen und wissenschaftlichen Erfahrungen. Sie sind daher unverbindlich und stellen keine Zusicherung irgendwelcher Eigenschaften dar. Aufgrund der Vielfalt der Werkstoffe und unterschiedlicher Verarbeitungsbedingungen sind vor Verarbeitungsbeginn unbedingt durch in Umfang und Methodik geeignete Prüfungen zu klären, ob das Produkt für die beabsichtigten Verwendungszwecke geeignet ist. 01/2020

